

БР ОНЯ



СВЕРХТОНКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Колеровка материала Броня

Учитывая определенные ограничения, связанные с невозможностью применения различных финишных покрытий поверх слоя Броня, для придания необходимого цветового решения рекомендуется использовать колеровочные пасты.

Колеровка сверхтонкой теплоизоляции Броня возможна с соблюдением следующих условий:

1. Теплоизоляционное покрытие Броня допускает возможность колеровки водными пигментными пастами в различные цвета. Необходимо использовать именно пасты для акриловых водно-дисперсионных ЛКМ;

2. Для получения гарантированного качества, колеровать лучше всего пигментными пастами известных фирм-производителей, таких как: Luconyl (BASF, Германия), Unisperse S/E (Ciba, Швейцария), Cromshade (Eurocolori S.r.l.), Симфония (Tikkurila), Holcolex (Holand Colours Hungaria Kft, Венгрия);

3. Колеровать необходимо последний технологический слой нанесения для того, чтобы не снижать эффективность теплоизоляционных свойств покрытия;

4. Колеровать необходимо в пастельные (не насыщенные) цвета, чтобы также не изменять теплофизических свойств покрытия Броня. Максимальная концентрация колера в материале Броня — не более 1%;

5. При колеровке перемешивание должно происходить не быстрее 100 оборотов в минуту. Возможна колеровка в вибрационных машинах, но данный способ имеет меньшую эффективность колеровки по сравнению с обычным лопастным перемешиванием.

Обращаем Ваше внимание, что помимо данных рекомендаций необходимо соблюдать инструкции по работе с покрытиями серии «Броня». Скачать инструкции, а также прочие рекомендации по определению расхода материала, подбору и настройке оборудования для нанесения и пр. можно на нашем сайте в разделе «Техническая Документация».

В случае возникновения дополнительных вопросов — свяжитесь с нами или с нашим официальным представителем в Вашем регионе!